oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

FACITÉ

Mortier de collage et sous-enduit Facité



- Systèmes d'ITE PARISO PSE-F et PARISO LR-F
- Collage, calage et sous-enduit des panneaux isolants
- Application manuelle ou mécanisée
- Maniabilité, souplesse
- Bon lissage, couche préparatoire pour SILICANE LISSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teinte	Grise ou blanche
MVA du mortier frais	1 550 ± 100 kg/m³
Granulométrie maximale	0,8 mm
Dosage en eau	5,5 à 6 L par sac de 25 kg
Durée d'emploi	1 h 30 maximum
Collage / calage	2,0 à 3,0 kg/m² (encollage 20 %)
Sous-enduit	Environ 4,5 kg/m²
Température d'application	+ 5 °C à + 35 °C
Documents de référence	Cahier CSTB 3035, DTA PARISO PSE-F et LR-F
Conditionnement	Sac de 25 kg, palette de 48 sacs
Conservation	12 mois
Réf	FACITÉ (133898 gris / 135519 blanc)

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

