Oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

152 MORTIER FIN

152 Mortier fin



- Travaux de finition : ragréages fins, surfaçage de dalles béton
- Petits scellements
- Joints de maçonnerie et joints de bordures
- Granulométrie maximale égale à 1,2 mm
- Prêt à gâcher : liant hydraulique et granulats calibrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect / couleur	Poudre grise
Granulométrie	0 - 1,2 mm
D.P.U.	2 h à 20 °C
Densité produit durci	1,9
Module d'élasticité	14.6 GPa
Prise à + 20 °C	Début 5 h 30 ; fin 7 h 30
Flexion / compression à 28 j	4 MPa / 15 MPa
Dosage en eau	3 à 4 litres par sac de 25 kg
Consommation	1,9 kg/m²/mm d'épaisseur environ
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133541

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.