oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

UNITÉ

Mortier ITE 3 en 1 Unité



- Mortier fibré « 3 en 1 » : collage/calage, sous-enduit et finition
- Système d'ITE PARISO PSE-U et finition des systèmes PARISO associés
- Aspects rustique, rustique-écrasé, gratté ou structuré
- Disponible dans un nuancier de 96 teintes
- Enduit monocouche semi-allégé OC2 d'imperméabilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse volumique mortier frais	1 400 +/- 100 kg/m³
Granulométrie maximale	2,0 mm
Dosage en eau	4,8 à 5,8 L par sac de 25 kg
Durée d'emploi	Environ 30 min
Collage / calage	2,6 à 3,5 kg/m² (encollage 20 %)
Sous-enduit	8,0 à 11,0 kg/m²
Finition	10,0 à 14,0 kg/m²
Documents de référence	Cahier CSTB 3035, EN 998-1, NF DTU 26.1
Conditionnement	Sac de 25 kg, palette de 48 sacs
Conservation	12 mois
Réf	133719

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.