oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

MAITÉ

Mortier de collage et sous-enduit Maité



- Produit polyvalent : collage, calage et sous-enduit
- Adapté à tous les isolants (PSE, laine minérale, fibres de bois)
- Peut recevoir l'ensemble des finitions de la gamme ITE
- Taux de polymères élevé : robustesse, tenue aux chocs et au poinçonnement
- Application manuelle ou mécanique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MVA du mortier frais	1 500 ± 100 kg/m³
Granulométrie maximale	1,3 mm
Dosage en eau	4,25 à 4,75 L par sac de 25 kg
Durée d'emploi	1 h maximum
Collage / calage	2,6 à 3,5 kg/m² (encollage 20 %)
Sous-enduit	4,5 à 8,6 kg/m² selon isolant et finition
Température d'application	+ 5 °C à + 35 °C
Documents de référence	Cahier CSTB 3035, DTA et AT systèmes PARISO
Conditionnement	Sac de 25 kg, palette de 48 sacs
Conservation	12 mois
Réf	133896

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

