Oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

PARILIEN FIN

Parilien Fin enduit plâtre-chaux



- Restauration traditionnelle à l'identique
- Aspect pierre de taille
- Forme un calcin protecteur
- Respect des échanges hygrothermiques
- Maçonneries anciennes hourdées au plâtre, pans de bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Mortier plâtre-chaux grain fin, teinté dans la masse
Liants	Plâtre gros (PCG 1), chaux aérienne (CL 90)
Charges	Sables siliceux
Granulométrie	0-0,4 mm
Réaction au feu	A1
Dosage en eau	6,0 à 7,2 litres par sac de 20 kg
Temps de prise	20 à 30 minutes
Consommation	1,4 kg/m² par mm d'épaisseur minimum
Documents de référence	NF DTU 26.1, NF EN 13279-1
Conditionnement	Sac de 20 kg (palette de 48 sacs)
Conservation	6 mois
Réf	133441

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.