oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

155 MORTIER RAPIDE

155 Mortier rapide



- Scellements rapides : volets, gonds, crochets, mobilier urbain
- Petites réparations, joints et rebouchage de saignées
- Travaux par temps froid
- Début de prise 3 min, fin de prise 4 min à + 20 °C
- Prêt à gâcher : liant hydraulique et granulats calibrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect / couleur	Poudre gris foncé
Granulométrie	0 - 2 mm
pH pâte	12,5
Densité produit durci	2,2
Compression 1 h / 7 j / 28 j	4 / 30 / 50 MPa
Flexion 1 h / 7 j / 28 j	1,3 / 5 / 6,5 MPa
Dosage en eau	4,5 litres par sac de 25 kg (18 %)
Consommation	2 kg/m²/mm d'épaisseur environ
Température d'utilisation	+ 5 °C à 35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133543

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.