oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

MORTIER RAPIDE

Mortier rapide



- Prise rapide de moins de 10 minutes
- Idéal pour les scellements de volets, gonds et crochets
- Petites réparations et scellements (volets, portes, fenêtres)
- Mortier prêt à gâcher

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Granulométrie	0,6 mm maximum
Dosage en eau	18 %
Consommation	1,8 kg/m² par mm d'épaisseur
Prise à + 20 °C	Début 10 min ; fin 20 min
Flexion / compression à 28 j	3,5 MPa / 14 MPa
Durcissement définitif	28 jours
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Conditionnement	Sac de 5 kg (lot de 4 sacs)
Conservation	12 mois
Réf	133587

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

