oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

156 MORTIER FEU

156 Mortier feu réfractaire



- Résistance jusqu'à 1 000 °C
- Classement au feu Euroclasse A1, incombustible
- Barbecues, cheminées, foyers ouverts ou fermés
- Assemblage et jointoiement de briques réfractaires, tuileaux, boisseaux
- Prêt à gâcher : ciment alumineux et granulats calibrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect / couleur	Poudre gris foncé
Granulométrie	0 - 2 mm
D.P.U.	Environ 30 min à 20 °C
Densité produit durci	2,2
Flexion 1 j / 28 j	4 MPa / 5 MPa
Compression 1 j / 28 j	25 MPa / 35 MPa
Dosage en eau	4 litres par sac de 25 kg
Consommation	2 kg/m²/mm d'épaisseur environ
Mise en chauffe	Après 48 h minimum de séchage, progressive
Documents de référence	EN 998-2, NF DTU 24.1
Conditionnement	Sac de 25 kg
Réf	133544

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.