oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

MORTIER RÉFRACTAIRE

Mortier réfractaire



- Idéal pour barbecues et cheminées
- Résiste à 1 000 °C
- Classement au feu Euroclasse A1, incombustible
- Montage et jointoiement de briques réfractaires, tuileaux, boisseaux
- Prêt à gâcher : ciment alumineux et granulats calibrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Granulométrie	0 - 2 mm
Densité produit durci	2,2
Dosage en eau	16 %
Consommation	2 kg/m² par mm d'épaisseur
Durée d'application	30 min à 20 °C
Premier feu	48 h
Compression 1 j / 28 j	25 MPa / 35 MPa
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Documents de référence	EN 998-2, NF DTU 24.1
Conditionnement	Sac de 25 kg (42 sacs par palette)
Conservation	12 mois
Réf	133589

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.