oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

MORTIER RÉFRACTAIRE

Semin Mortier réfractaire



- Température admise après séchage complet : 1000 °C
- Séchage rapide (prise en 30 minutes)
- Idéal pour cheminées (foyer et conduit) et barbecues
- Montage des briques réfractaires, intérieur et extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Ciment spécial, sable et divers adjuvants
Teinte de la pâte	Foncée
Supports admis	Béton, briques en terre cuite, briques réfractaires
Temps de prise	30 min
Température admise	1000 °C après séchage complet
Gâchage	Environ 3 à 4 L d'eau par sac de 25 kg
Consommation	Environ 10 kg/m² assemblés
Temps de séchage	Environ 24 heures
Température d'application	Entre 5 et 35 °C
Documents	DTU 20.1 et DTU 24.1
Conditionnement	Sacs de 5 et 25 kg
Réf	MORTIER RÉFRACTAIRE

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

