oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

MORTIER TOUS TRAVAUX

Mortier tous travaux



- Montage de parpaings et de briques
- Scellements non structuraux
- Chapes de 5 cm d'épaisseur maximum
- Prédosé à 350 kg de liant par m³, sables calibrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect / couleur	Poudre grise
Granulométrie	0 - 4 mm
D.P.U.	2 h à 20 °C
Dosage en eau	13 à 14 %
Consommation	1,9 kg/m² par mm d'épaisseur
Prise à + 20 °C	Début 5 h ; fin 6 h 30
Compression à 28 jours	14 MPa
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Documents de référence	EN 998-2, EN 13813
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133591

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

