oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

A 96

Palette colle et sous-enduit ITE A 96 gris



- Colle et couche de base fibrée à base de ciment pour systèmes Fassatherm
- ITE : collage et enduisage des panneaux PSE et laine de roche
- Marouflage des treillis d'armature
- Conforme EN 998-1 GP-CSIV-W2, intégré à plusieurs ETE de systèmes ITE
- Déclaration environnementale EPD S-P-11612

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe (EN 998-1)	GP-CSIV-W2
Épaisseur sur béton	3-5 mm
Épaisseur sur PSE / laine minérale	4,5-6 mm
Granulométrie	< 1,4 mm
Eau de gâchage	25-27 %
Rendement pour enduire	env. 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur
Rendement pour coller	env. 3 à 6 kg/m²
Compression à 28 jours (EN 1015-11)	≥ 7 N/mm²
Diffusion vapeur (EN 1015-19)	μ = 25 (valeur mesurée)
Conductivité thermique	λ = 0,71 W/m·K (valeur tabulée)
Réf	A 96 gris - sac 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

