oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

BIKUVAP KS Alu

Pare-vapeur bitume élastomère alu



- Bitume élastomère armé d'un voile de verre
- Face supérieure en film d'aluminium
- Autocollant à froid (face inférieure avec film à retirer)
- Résistance au fluage à température élevée ≥ 60 °C
- Valeur Sd ~2200 m (épaisseur d'air équivalente)
- Pour toitures plates praticables et non praticables, sur bois et supports rigides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dénomination SIA 281	EVA1.3 alu,pp
Rouleau	20 × 1,10 m
Épaisseur	1,3 mm (±10 %)
Masse surfacique	1,8 kg/m²
Réaction au feu (EN 13501-1)	E
Traction long. / transv. (EN 12311-1)	500 / 400 N/50 mm (±15 %)
Flexion à basse température (EN 1109)	≤ -20 °C
Fluage à température élevée (EN 1110)	≥ 60 °C
Sd (EN 1931)	2200 m
Température d'application	≥ 10 °C
Réf	BIKUVAP KS Alu

Données constructeur Swisspor — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

