oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

760 LANKOPASSIV

760 Lankopassiv anticorrosion



- Protection des armatures du béton contre la corrosion
- Avant réparation aux mortiers hydrauliques, notamment gamme LANKOREP
- Monocomposant
- Recouvrable en 2 heures
- Conforme au test de protection à la corrosion NF EN 15183

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect / couleur	Satiné, chamois
Densité	1,5
Extrait sec en poids	72 %
Hors poussière (20 °C)	5 min
Sec au toucher (20 °C)	15 min
Recouvrable	2 h
Consommation	Environ 0,1 litre/m²
Températures limites	+ 5 °C à + 35 °C
Document de référence	Déclaration des Performances CE EN 1504-7
Conditionnement	Pot de 3 litres
Conservation	24 mois
Réf	133433

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.