oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 13

## Plaque Gypsotech GypsoLIGNUM BA13




- Plaque Type DEFH1IR (EN 520) : densité de l'âme supérieure à 1000 kg/m³
- Résistance de surface à l'impact et résistance mécanique améliorée
- Cohésion améliorée en cas d'incendie
- Capacité d'absorption d'eau réduite (≤ 5 %)
- Plâtre avec fibres de verre, vermiculite, hydrofugeant et sciure de bois
- Déclaration environnementale EPD S-P-06431

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Type (EN 520)** | DEFH1IR |
| **Épaisseur** | 12,5 mm |
| **Largeur** | 1.200 mm |
| **Longueur** | 2.600 mm |
| **Poids** | 12,8 kg/m² |
| **Bord** | BA (bord aminci) |
| **Réaction au feu (EN 13501-1)** | A2-s1,d0 |
| **Conductivité thermique λ** | 0,28 W/mK |
| **Dureté superficielle (empreinte)** | ≤ 15 mm |
| **Rupture flexion long. / trans. (EN 520)** | ≥ 725 N / ≥ 300 N |
| **Réf** | GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 13×260 - L00LB03260AC |

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

