oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 13

Plaque Gypsotech GypsoLIGNUM BA13



- Plaque Type DEFH1IR (EN 520) : densité de l'âme supérieure à 1000 kg/m³
- Résistance de surface à l'impact et résistance mécanique améliorée
- Cohésion améliorée en cas d'incendie
- Capacité d'absorption d'eau réduite (≤ 5 %)
- Plâtre avec fibres de verre, vermiculite, hydrofugeant et sciure de bois
- Déclaration environnementale EPD S-P-06431

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type (EN 520)	DEFH1IR
Épaisseur	12,5 mm
Largeur	1.200 mm
Longueur	3.000 mm
Poids	12,8 kg/m²
Bord	BA (bord aminci)
Réaction au feu (EN 13501-1)	A2-s1,d0
Conductivité thermique λ	0,28 W/mK
Dureté superficielle (empreinte)	≤ 15 mm
Rupture flexion long. / trans. (EN 520)	≥ 725 N / ≥ 300 N
Réf	GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 13×300 - L00LB03300AC

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

