oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

BATIROUGE

Batirouge – plâtre manuel 25 kg



- Plâtre manuel : enduisage monocouche, briquetage, scellement, rebouchage
- Adapté aux petites réparations
- Prise rapide (35 min)
- Polyvalence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Plâtre manuel
Temps de prise	Rapide (35 min)
Temps d'emploi	35 min
Conditionnement	Sac de 25 kg
Application	Manuelle (uniquement)
Consommation enduisage	5 kg/m² (moyenne par cm d'épaisseur)
Consommation briquetage	7 à 8 kg/m² (moyenne par cm d'épaisseur)
Gâchage	16 L d'eau / sac de 25 kg
Température d'utilisation	Entre 5 °C et 30 °C
Réaction au feu	A1
Couleur	Blanc
Réf	BATIROUGE

Données constructeur Isolava — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.