oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

PLÂTRE À MODELER

Plâtre à modeler



- Moulage, enduit, réparation
- Prise retardée : à partir de 20 minutes
- Réalisation ou réfection de corniches, rosaces et enduits en intérieur
- Compatible avec tous les types de peinture
- Émissions dans l'air intérieur : classe A+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Supports	Carreaux et plaques de plâtre, enduits ciment et plâtre
Consommation	1 kg/m² par mm d'épaisseur
Dosage en eau	66 à 70 % (6,6 à 7 litres pour 10 kg)
Temps d'emploi	10 à 15 min
Durcissement	30 à 40 min
Démoulage	45 à 50 min
Réaction au feu	Classe A1 (DoP n° 81839)
Températures d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Conservation	24 mois
Conditionnement	Sac de 2,5 kg
Réf	133593

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.