oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

PLÂTRE DE PARIS

Plâtre de Paris



- Montage de briques creuses
- Idéal pour petits scellements muraux
- Prise très rapide
- Résistance mécanique élevée en maçonnerie intérieure
- Réaction au feu : classe A1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Usage	Maçonnerie intérieure
Supports	Plâtre, béton cellulaire, briques, blocs béton aggloméré
Dosage en eau	Environ 80 % (8 litres pour 10 kg)
Temps d'emploi	Maximum 10 min
Durcissement	20 min environ
Séchage définitif	24 h avant ponçage et finition
Réaction au feu	Classe A1 (DoP n° 81881)
Norme	EN 13279-1 : 2008
Températures d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Conservation	24 mois
Conditionnement	Sac de 5 kg
Réf	133597

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

