oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

124 PROLIPRIM

Primaire supports poreux



- Régule la porosité des supports
- Renfort de cohésion
- Associé à la chape anhydrite
- Séchage rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Présentation	Liquide vert
Composition	Dispersion aqueuse de copolymères acryliques
Consommation	100 à 200 g/m² suivant la porosité
Temps de séchage	30 min à 2 h
Délai de recouvrement	24 h maximum
Domaine d'emploi	Murs et sols intérieurs
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Bidon de 20 litres
Conservation	12 mois
Réf	133460

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.