Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

165 PROLIPRIM

Primaire universel tous supports



- Polyvalent : tous supports
- Renforce la cohésion du support
- Favorise l'adhérence des ragréages
- Compatible avec la chape anhydrite
- Murs et sols, intérieurs et extérieurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Présentation	Liquide blanc
Composition	Dispersion aqueuse de copolymères acryliques
Consommation	100 à 200 g/m² suivant la porosité du support
Préparation	Prêt à l'emploi, ne doit pas être dilué
Temps de séchage	30 min à 2 h
Délai de recouvrement	24 h maximum
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Documents de référence	Visé dans les certificats QB enduits de sol et colles
Conditionnement	Bidon de 20 litres
Conservation	12 mois
Réf	133469

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.