oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

167 PRIMAIRE ANTI-REMONTÉE

167 Primaire anti-remontée d'humidité



- Spécial dallage sur terre-plein
- Résiste à la contrepression
- Bon pouvoir de pénétration
- Neuf et rénovation
- Intérieur / extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Résine époxydique incolore bicomposante
Densité	1,10 ± 0,05
Taux de COV	< 200 g/l (Directive 2004-42/CE)
Durée pratique d'utilisation (23°C, 500 g)	25 min ± 5 min
Recouvrement par le revêtement (23°C)	> 16 h
Adhérence au béton sec	≥ 2 MPa (rupture dans le béton)
Consommation résine	700 ou 800 g/m² selon le mode d'application
Supports humides	Jusqu'à 6 % d'humidité
Température d'utilisation	+ 10°C à + 30°C
Conditionnement	Kit de 10 kg
Conservation	24 mois
Réf	133473

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.