oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

SILICANE FOND

Silicane Fond



- Stabilise les fonds par imprégnation et cristallisation
- Reminéralise les supports
- Favorise la tenue des finitions minérales minces
- Pur ou en mélange avec SILICANE LISSE
- Obligatoire avant SILICANE TF 1.0 / TG 1.6 et SILICANE LISSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Liant silicate de potassium en dispersion aqueuse
Aspect	Liquide translucide
MVA	1 040 ± 100 kg/m³
Taux de COV	30 g/l maximum
Consommation (pur)	0,08 à 0,12 L/m²
Consommation (primaire 1 pour 1)	0,05 à 0,1 L/m²
Attente avant finition	24 h
Outillage	Rouleau à poils longs, brosse
Conditionnement	Bidon en plastique de 25 litres
Conservation	12 mois
Réf	133718

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.