oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

744 ONDICURE

744 Ondicure produit de cure



- Protège les mortiers ou bétons frais de la dessiccation
- Limite les risques de fissuration, faïençage
- Intérieur/extérieur, surfaces verticales ou horizontales
- S'utilise pur, par pulvérisation
- Conforme NF P 18-370, NF certifié par le CERIB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide blanc, prêt à l'emploi
Densité à 20 °C	Env 0,97
pH	Env. 4,5 +/-1
Extrait sec	23,5 ± 2,0 %
Taux de cendres	< 0,1 %
Viscosité	20 – 100 s à 20 °C (coupe Afnor n°3)
Consommation	100 g à 250 g/m²
Rendement	1 bidon de 20 l = environ 150 m²
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Conditionnement	Bidon de 20 litres
Conservation	12 mois
Réf	133711

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.