Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

669 LANKOSOL JOINT

669 Lankosol Joint



- Calfeutrement des joints de dilatation
- Bonne tenue au vieillissement climatique et aux atmosphères agressives
- Bonne résistance aux UV
- Sans solvant
- Polymérisation sans bulles
- Peut être peint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Mastic polyuréthane monocomposant
Couleur	Gris
Densité à + 20°C	1,3
Classement	EN 15651-4 : PW EXT-INT CC ; EN 15651-1 : F EXT-INT CC
Dureté Shore A (ISO 868)	Environ 40 à 28 jours
Allongement à la rupture (ISO 37)	> 600 %
Polymérisation (23°C, 50 % HR)	3,5 mm / 24 h
Température de service	- 40°C à + 80°C
Consommation	Joint de 1 × 1 cm : environ 6 m par poche de 600 ml
Conditionnement	Poche de 600 ml
Conservation	15 mois
Réf	133599

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

