oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

597 PROLIMUR PROTEC

Protection à l'eau sous carrelage (SPEC)



- Protection des supports sensibles à l'eau, murs et sols sans siphon
- Certificat QB
- Application au rouleau ou à la brosse
- Prêt à l'emploi, ne doit pas être dilué
- Séchage rapide : 30 à 60 min entre les 2 couches, carrelage 1 h après

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Présentation	Pâte de couleur bleue
Composition	Dispersion synthétique
Densité	1,4
Extrait sec	74 %
Consommation	0,8 kg/m² en 2 couches
Épaisseur minimale du film sec	0,5 mm
Adhérence initiale / après eau	≥ 1 MPa / ≥ 1 MPa
Domaine	Murs intérieurs, sols intérieurs E2P3 au plus
Conditionnement	Seau de 16 kg
Conservation	12 mois
Réf	133532

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.