oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

FASSA SOL3

Ragréage autolissant Fassa Sol3 25 kg



- Ragréage autolissant pour sols intérieurs avant pose d'un revêtement
- 1-10 mm en locaux P2, 3-10 mm en locaux P3 (20 mm ponctuellement)
- Sur supports irréguliers, anciens carrelages, sols ciment ou anhydrite
- Certification QB n° 285 S 198

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe (EN 13813)	CT C20 F5
Épaisseurs d'application	1-10 mm P2, 3-10 mm P3 (20 mm ponctuel)
Granulométrie	< 0,6 mm
Eau de gâchage	20-22 %
Rendement	env. 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur
Durée d'utilisation à +20 °C	env. 20 minutes
Trafic piéton à 20 °C	env. 24 heures
Recouvrement carrelage / plastique	24 heures / 24-48 heures
Recouvrement parquet	72 heures
Compression / flexion à 28 jours	≥ 20 N/mm² / ≥ 5 N/mm²
Réaction au feu (EN 13501-1)	A1fl
Réf	FASSA SOL3 - sac 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.