oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

176 SOL 4000

Ragréage fibré autolissant P4S – 3 à 30 mm



- Hautes performances mécaniques
- Résistance élevée au poinçonnement et au cisaillement
- Fibré, teinte grise
- Produit pompable
- Semi-rapide
- Marquage CE conforme à NF EN 13813, certificat QB CSTB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classement	P4S au plus
Épaisseur	3 à 30 mm
Consommation	1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
Dosage en eau	5,75 à 6,25 litres par sac de 25 kg
Durée d'utilisation du mélange	20 min (autolissance)
Circulation légère	4 h ± 1 h
Recouvrement carrelage, moquette	6 h à 8 h
Classes de résistance	F5 / C25
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	9 mois
Réf	133476

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.