oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

172 SOLCLASSIC

Ragréage autolissant P3 – 3 à 10 mm



- Spécial chantier neuf
- Rendement élevé
- Sols intérieurs des locaux classés P3 au plus
- Compatible plancher chauffant à eau basse température et réversible
- DoP selon EN 13813, certificat QB CSTB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classement	P3
Épaisseur (locaux P3)	3 à 10 mm
Consommation	1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
Dosage en eau	5,5 à 6 litres par sac de 25 kg
Durée d'utilisation du mélange	20 min (autolissance)
Circulation légère	4 h
Recouvrement carrelage	8 h à 12 h
Classes de résistance	F4 / C16
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	6 mois
Réf	133474

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.