oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

190 SOLEXTRÊME

Ragréage P3 sans tension – 1 à 30 mm



- Faible et forte épaisseur : 1 à 30 mm en 1 seule passe
- Sans tension et sans retrait
- Fluide, autolissant et pompable
- Régularité de prise de +5 °C à +20 °C
- Polyvalent sur de nombreux supports, reprofilage des chapes anhydrite
- Marquage CE selon NF EN 13813, certificat QB CSTB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classement	E2P3
Épaisseur	1 à 30 mm
Consommation	1,5 kg/m²/mm
Dosage en eau	6,75 à 7,25 litres par sac de 25 kg
Durée d'utilisation du mélange	20 min (autolissance)
Circulation légère	3 h
Adhérence initiale à 28 jours	≥ 1 MPa
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	6 mois
Réf	133480

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.