oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

KEDOPLAN 3

Semin Kedoplan 3 ragréage autolissant P3



- Enduit de ragréage autolissant pour sols intérieurs P3 neufs
- Épaisseur d'application de 1 à 10 mm
- Recouvrable par tous types de revêtements
- Pompable
- Certificat QB n° 33 S 126, marquage CE, conforme NF EN 13813

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classement	P3
Épaisseur	P2 : 1 à 10 mm ; P3 : 3 à 10 mm
Composition	Liants hydrauliques, charges minérales, adjuvants
Adhérence sur béton	> 1 MPa
Compression / traction à 28 jours	16 MPa / 4 MPa
Consommation	1,5 kg/m² par mm d'épaisseur
Gâchage	6 à 6,2 L d'eau par sac de 25 kg
Recouvrement carrelage / sol souple	8 à 24 h / 24 à 48 h (à +20 °C)
Température d'application	+5 °C à +30 °C
Conditionnement	Sacs de 25 kg
Conservation	12 mois en emballage d'origine fermé
Réf	KEDOPLAN 3

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.