oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

SM 485

Ragréage autonivelant SM 485 25 kg



- Ragréage auto-nivelant fibré à prise rapide, de 3 à 30 mm
- Pose des revêtements rapide : trafic piéton après env. 3 heures
- Bois, pierre, résilients, carreaux céramiques et résines
- Pour rénovations et nouvelles constructions
- GEV EMICODE EC 1Plus – très faibles émissions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe (EN 13813)	CT C25 F7
Épaisseur d'utilisation	3-30 mm
Granulométrie	< 2 mm
Eau de gâchage	18-20 %
Rendement	env. 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur
Durée d'utilisation à +20 °C / 60 % HR	env. 30 minutes
Trafic piéton à +20 °C / 60 % HR	env. 3 heures
Compression / flexion à 28 jours	≥ 25 N/mm² / ≥ 7 N/mm²
Réaction au feu (EN 13501-1)	A2fl
Conditionnement	Sac d'environ 25 kg
Réf	SM 485 - sac 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.