oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

778 LANKO IMPER SOL

Ragréage d'imperméabilisation des sols



- Facile à appliquer (autolissant), manuellement ou mécaniquement
- Assure l'imperméabilisation des radiers en béton
- Hautes résistances mécaniques
- Résiste au gel/dégel
- Conforme au NF DTU 14.1 (cuvelage)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Mortier hydraulique bicomposant autolissant
Épaisseur d'application	6 à 10 mm en une couche
Consommation	Env. 2,2 kg/m²/mm d'épaisseur
Rendement	1 kit de 37,5 kg = 2 m² (8 mm)
Durée pratique d'utilisation	20 min à 25 °C
Compression à 28 jours	50 à 60 MPa
Classement	CE EN 1504-3 classe R4 et CE EN 13813
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Bidon 5 L (A) + sac 32,5 kg (B)
Conservation	12 mois
Réf	133856

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.