oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

133 LANKOSOL MINCE

Mortier autonivelant 3 à 10 mm



- Épaisseur 3 à 10 mm
- Sols intérieurs et extérieurs : balcons, terrasses, garages privatifs
- Peut rester nu ou être revêtu
- Auto-nivellant et auto-plaçant
- Pompable
- Conforme à la norme NF EN 13813

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	3 à 10 mm (7 mm mini en extérieur)
Consommation	1,9 kg/m²/mm (poudre)
Dosage en eau	3,8 à 4,2 litres par sac de 25 kg
D.P.U. à 20 °C	Environ 20 min
Adhérence sur béton à 28 jours	> 1,2 MPa
Classes de résistance	F4 / C16
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133431

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.