oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

184 SOLFIBRÉ

Ragréage fibré P3 – 3 à 30 mm



- Spécial planchers bois et supports déformables
- Enrichi en fibres
- Applicable en faible épaisseur
- Durcissement rapide
- Produit pompable
- Marquage CE selon NF EN 13813, certificat QB CSTB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classement	P3 au plus
Épaisseur	3 à 30 mm (hors QB CSTB au-delà de 20 mm)
Consommation	1,6 kg/m²/mm d'épaisseur
Dosage en eau	5,5 litres (jusqu'à 6 litres hors QB)
Durée d'utilisation du mélange	20 min (autolissance)
Circulation légère	3 h ± 1 h
Recouvrement carrelage, moquette	8 h
Classes de résistance	F4 / C16
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	9 mois
Réf	133477

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.