Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

188 OMNICHAPE FIBRÉ

Ragréage et dressage P3 fibré – 5 à 40 mm



- Utilisation intérieure / extérieure
- Enrichi en fibres
- Forte épaisseur : jusqu'à 40 mm
- Résistance mécanique élevée, très bonne résistance au choc
- Pompable
- Peut être peint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classement	P3
Épaisseur	5 à 40 mm
Consommation	1,8 kg/m²/mm
Dosage en eau	4 à 4,5 litres par sac de 25 kg
Durée d'utilisation du mélange	20 min (autolissance)
Circulation légère	6 h ± 2 h
Recouvrement	1 à 3 jours par cm d'épaisseur
Classes de résistance	F5 / C20
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133479

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.