oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

1001 LANKOMUR FIN

1001 Lankomur Fin gris



- Épaisseur de 0,3 à 10 mm
- Finition très lisse
- Mortier allégé pour une meilleure glisse
- Émission de poussières réduite, sac de 15 kg
- Surfaçage, rattrapage de planimétrie et débullage des voiles béton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Liant hydraulique, charges minérales, adjuvants
Couleurs	Gris - gris clair
Granulométrie	< 0,20 mm
D.P.U. à 20 °C	Environ 1 h 30
Adhérence béton à 28 j (1 mm)	≥ 0,7 MPa
Flexion / compression à 28 j	4 MPa / 12 MPa
Dosage en eau	5 à 6 litres par sac de 15 kg
Consommation	1 kg/m²/mm (poudre)
Délai avant recouvrement	7 jours minimum
Conditionnement	Sac de 15 kg
Conservation	12 mois
Réf	133690

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.