oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

113 LANKOMUR ERTOMUR

113 Lankomur Ertomur



- Reprises de faibles épaisseurs, de 2 à 10 mm
- Murs et plafonds, intérieurs et extérieurs
- Recouvrable par une large gamme de revêtements
- Surface plane et régulière avant revêtement décoratif
- Application manuelle ou projection par machine adaptée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Liant hydraulique, charges minérales, adjuvants
Couleur	Grise
Granulométrie	< 0,50 mm
Densité produit durci	1,7
D.P.U. à 20 °C	Environ 2 h
Adhérence béton à 28 j (5 mm)	> 1,5 MPa
Flexion / compression à 28 j	5 MPa / 20 MPa
Dosage en eau	4,5 à 5,5 litres par sac de 25 kg
Consommation	1,5 kg/m²/mm
Délai avant recouvrement	7 jours minimum
Conditionnement	Sac de 25 kg
Réf	133430

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.