oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

185 MINI-CHAPE

Mini-chape sur sous-couche phonique



- Élément du système d'isolation phonique sous carrelage en rouleau
- Recouvrement rapide
- Très bonne maniabilité
- Résistance élevée au poinçonnement
- Fibré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support admissible	585-19 LANKOPHONIC ROULEAU
Épaisseur minimale	5 mm
Consommation	1,6 kg/m²/mm
Dosage en eau	5,5 litres par sac de 25 kg
Durée d'utilisation du mélange	20 min (autolissance)
Circulation légère	3 h ± 1 h
Recouvrement carrelage	16 h
Classes de résistance	F4 / C16
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	6 mois
Réf	133478

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.