oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

FIXOPIERRE

Résine d'accrochage Fixopierre



- Polyvalence des supports et des domaines d'emploi
- Favorise l'adhérence des enduits
- Plus souple et plus respirant qu'un latex classique
- Liquide prêt à diluer, simple d'utilisation
- Régulateur de porosité, gobetis, barbotine ou bouche-pores

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide blanc laiteux
Nature	Dispersion d'acétate de vinyle éthylène
Diluant	Eau
Extrait sec	25 %
Bouche-pores	0,10 litre/m²
Régulateur de porosité	0,015 à 0,125 litre/m²
Gobetis d'accrochage	0,4 à 0,8 litre par sac de 25 kg
Barbotine	0,5 litre par sac de 25 kg
Conditionnement	Bidon de 20 litres (palette de 28 bidons)
Conservation	12 mois
Usage	Réservé aux professionnels
Réf	133616

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

