oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

723 LANKOPOXY

723 Lankopoxy résine époxy



- Protection de surface des sols en béton
- Imperméabilité à l'eau
- Renforcement de chapes ciment et sols, antidérapants
- Primaire et résine pour mortiers de préparation des supports en béton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Résine époxydique bicomposant incolore
Rapport résine / durcisseur	64/36
Densité mélange	1,06 ± 0,04 à 23°C
D.P.U.	50 min à + 20°C
Mise en service	3 jours à + 20°C pour un trafic normal
Flexion / compression à 7 jours	30 / 75 MPa (mortier 1/5 en volume)
Adhérence sur béton à 28 jours	> 2 MPa
Consommation	0,25 à 0,5 kg/m² en primaire
Températures d'utilisation	+ 10°C à + 30°C
Conditionnement	Kit de 1 kg
Conservation	24 mois
Réf	133846

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.