oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

TARDEX PLUS

Tardex Plus retardateur de prise



- Retarde le début de prise des enduits monocouches
- Prolonge le temps de maniabilité des enduits monocouches
- Sans chlore
- Incorporé dans l'eau de gâchage, totalement miscible dans l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect / couleur	Liquide jaune clair
Densité	1,05 ± 0,01
pH	6,5 ± 1
Point de congélation	- 5 °C environ
Teneur en ions Cl-	≤ 0,1 %
Na2O équivalent	≤ 9 %
Dosage	0,3 à 0,7 L par gâchée de 6 sacs de 25 kg
Dosage optimal	Environ 0,5 L par gâchée de 150 kg
Température d'utilisation	+ 20 °C à + 35 °C
Conditionnement	Bidon de 20 litres (palette de 28 bidons)
Conservation	24 mois
Réf	133612

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.