Oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

# RSR 421

## Revêtement siloxane RSR 421 – 1,5 mm




- Revêtement compact et fibré renforcé aux siloxanes, pour l'extérieur
- Faible absorption d'eau (W3) et perméabilité vapeur moyenne (V2)
- Protégé contre le développement de moisissures et d'algues
- Sur enduits chaux-ciment, bétons préparés et systèmes d'ITE
- Teintes réalisables avec le Système Tintométrique ColorLife
- Réaction au feu A2-s1,d0

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Masse volumique** | 1,80 ± 0,10 kg/l |
| **Dilution** | Prêt à l'emploi |
| **Classification NF EN 1062-1** | E5V2W3A0 |
| **Classification NF T 36-005** | Famille 2 - Classe 2b |
| **Perméabilité vapeur (EN ISO 7783)** | Classe V2 (0,14 m ≤ Sd < 1,4 m) |
| **Absorption d'eau (EN 1062-3)** | Classe W3 (W ≤ 0,1 kg/m²·h½) |
| **Adhérence (EN 1542)** | ≥ 0,3 MPa |
| **Réaction au feu (EN 13501-1)** | A2-s1,d0 |
| **Consommation 1,5 mm** | env. 2,3-2,5 kg/m² (enduits fins) |
| **COV** | < 40 g/l |
| **Conditionnement** | Seau d'env. 25 kg |
| **Réf** | RSR 421 granulométrie 1,5 mm - seau 25 kg |

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.