oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

642 SILICONE BÂTI TRANSLUCIDE

642 Silicone Bâti translucide



- Label SNJF - Béton, alu et verre
- Très bonne adhérence sans primaire
- Excellente résistance à l'oxydation, à l'ozone, au brouillard salin et aux UV
- Calfeutrement de vitrage, joints de menuiserie bois et métal, bardages
- Mastic de classe 25E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Mastic silicone neutre monocomposant
Couleur	Translucide
Densité (ISO 1183)	1,04 g/ml
Dureté Shore A (ISO 868)	16
Allongement à la rupture (ISO 8339)	320 %
Reprise élastique (ISO 7389)	> 90 %
Tenue en température	- 50°C à + 150°C
Température d'application	+ 5°C à + 40°C
Normes	NF EN 15651-1 et EN 15651-2
Conditionnement	Cartouche plastique de 300 ml
Conservation	12 mois
Réf	134021

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.