Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

PARLUMIÈRE STH

Parlumière STH blanc assainissement



- Résistant aux sels : sulfates, chlorures, nitrates
- Favorise l'évaporation rapide de l'humidité
- Délai d'exécution rapide entre les passes
- Formulation adaptée au bâti ancien : bas module d'élasticité
- Évalué favorablement par le LRMH ; Label Excell Plus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Classe R, sous-enduit d'assainissement allégé
Teinte	Blanc naturel
Liant	Chaux aérienne + liant résistant aux sels (≥ 55 %)
Granulométrie	0-1,6 mm
Résistance à la compression	CS II
Air occlus	≥ 29,5 %
Réaction au feu	A1
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ ≤ 15 ; Sd ≤ 0,15 (10 mm)
Dosage en eau	5,40 à 6,25 litres par sac de 25 kg
Consommation	1,3 kg/m² par mm d'épaisseur minimum
Conditionnement	Sac de 25 kg (palette de 48 sacs)
Réf	133891

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.