Oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

PARLUMIÈRE CLAIR

Parlumière Clair sous-enduit chaux



- Le plus souple des sous-enduits : bas module, forte teneur en chaux aérienne
- Faible consommation
- Réduction des délais de séchage : recouvrable 3 jours après (10 mm)
- Application sur terre crue et maçonneries anciennes fragiles
- Application manuelle ou machine
- Évalué favorablement par le LRMH ; Label Excell Plus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	GP, sous-enduit blanc naturel
Liant	Chaux aérienne + liant hydraulique (≥ 69 % vol.)
Granulométrie	0 - 2,5 mm
Résistance à la compression	CS I
Absorption d'eau	Wc 0
Réaction au feu	A1
Module d'élasticité	≤ 3 000 MPa
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ ≤ 10 ; Sd 0,10 m environ (10 mm)
Dosage en eau	5,0 à 6,0 litres par sac de 25 kg
Consommation	1,5 kg/m² par mm d'épaisseur minimum
Conditionnement	Sac de 25 kg (palette de 48 sacs)
Réf	133651

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.