Oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

PARMUBRIK

Parmubrik sous-enduit semi-allégé OC2



- Assure l'imperméabilisation en 10 mm en tout point
- Recouvrable par un enduit de finition sous 24 h
- Granulométrie adaptée au collage de plaquettes
- Convient en parois enterrées
- Blocs béton et briques Rt3, Rt2 (NF DTU 20.1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	OC2 (semi-allégé)
Teinte	Gris
Granulométrie	0-2,5 mm
Résistance à la compression	CS III
Absorption d'eau par capillarité	Wc2
Réaction au feu	A1
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 20$; $Sd \leq 0{,}20$ m (10 mm)
Dosage en eau	3,75 à 4,75 litres par sac de 25 kg
Consommation	1,6 kg/m² par mm d'épaisseur
Documents de référence	EN 998-1, NF DTU 26.1
Conditionnement	Sac de 25 kg (palette de 48 sacs)
Réf	133872

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.