oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

PARMUREX

Parmurex sous-enduit lourd OC3



- Assure l'imperméabilisation en 10 mm en tout point
- Recouvrable par un enduit sous 24 h
- Granulométrie adaptée à toutes les finitions
- Convient en parois enterrées
- Blocs béton Rt3 (NF DTU 20.1), béton banché (NF DTU 23.1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	OC3 (lourd)
Teinte	Gris
Granulométrie	0-1,6 mm
Résistance à la compression	CS IV
Absorption d'eau par capillarité	Wc2
Réaction au feu	A1
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 25$; $Sd \leq 0{,}25$ m (10 mm)
Dosage en eau	3,5 à 4,5 litres par sac de 25 kg
Consommation	1,8 kg/m² par mm d'épaisseur
Documents de référence	NF DTU 26.1, EN 998-1, certificat QB
Conditionnement	Sac de 25 kg (palette de 48 sacs)
Réf	133870

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.